Conception d'un microscope X dans la fenêtre de l'eau pour la biologie

3^e Journée Couches Minces Optiques

Catherine BURCKLEN

Directeur de thèse : Franck DELMOTTE

Co-encadrants : Raymond MERCIER & Sébastien DE ROSSI

Institut d'Optique

Groupe Optique XUV & Surfaces Optiques

- Equipex **Morphoscope** :

AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE
ANR

- Plateforme d'étude de la morphogénèse
- Microscope X haute résolution sur une ligne synchrotron dédiée

- D'ici la fin de ma thèse :

- Progrès sur les barrières technologiques
- Rassembler et repousser les limites des compétences du groupe et des ateliers d'optique de précision et de mécanique

- 1. Présentation de la microscopie X**
2. Résultats
 1. Design optique
 2. Revêtements multicouches
3. Conclusion

Pourquoi utiliser les rayons X?

- Résolution (imagerie « conventionnelle »)

$$\delta x \approx \frac{\lambda}{2NA}$$

Avec $NA = n \sin \alpha$

- Contraste : la fenêtre de l'eau

Pourquoi utiliser les rayons X?

Microscopie visible « conventionnelle »

Guinea pig esophagus
(www.zeiss.com)

Microscopie confocale

Squid embryo, courtesy of Marine
Biological Laboratory, Woods Hole, MA.

Microscopie électronique

Oligodendrocyte of a monkey (A. Peters,
Frontiers in Neuroanatomy 2009; 3: 11)

Microscopie X dans la fenêtre de l'eau

- Contraste naturel
- Haute résolution
- Tomographie

- Dose
- Environnement sous vide
- Besoin de sources brillantes

"Nothing refracts, nothing transmits"

M. MacDonald

- @ $\lambda = 3 \text{ nm}$ pour SiO_2 :
 - Indice de réfraction : ≈ 0.9978
 - Longueur d'absorption : $\approx 0.5 \mu\text{m}$
- **Pas de lentille réfractive!**
 - Réflexion normale : $\approx 0.0001\%$
- 2 sortes de composants optiques :
 - Diffractifs → lentilles à zones de Fresnel
 - Réflectifs → **miroirs multicouches**

- Composants diffractifs : "lentilles" à zones de Fresnel

D. Attwood, "Soft X-Rays and Extreme Ultraviolet Radiation"

Parametres	Typical values
Diamètre	<0.1 mm
Focale	0.5-1.5 mm
Nombre de zones	100-1000
Épaisseur min de la zone	15-50 nm
Efficacité de diffraction	(5...30)%

VDI/VDE 5575 Blatt 5:2009-02 Röntgenoptische Systeme, Transmissionszonenplatten

<http://www.cxro.lbl.gov/XM1>

1. Présentation de la microscopie X
- 2. Résultats**
 - 1. Design optique**
 2. Revêtements multicouches
3. Conclusion

Source X
synchrotron

Mise en
forme

Échantillon

Objectif d'imagerie
à miroirs

Détecteur

- Résolution sub 100nm
- Longueur d'onde : 2.4 nm – 4.4 nm
- Frontale $\approx$ cm
- Champ : qlq 10 μ m
- Sous vide

- Superpolissage manuel à la poix
- Limites du polissage
 - Erreurs de forme ≈ 1 nm RMS $\rightarrow \lambda/3!$
 - Rugosité $\approx 1 \text{ \AA}$

Sphère parfaite

Surface réelle
(avec erreurs de
forme)

Enceinte sous vide

- Résolution visée : **sub-100 nm**
- $NA = 0.15$, $\lambda = 3.2 \text{ nm}$
- Grandissement **x100**
- Encombrement $\approx$ **1m**

1. Présentation de la microscopie X
- 2. Résultats**
 1. Design optique
 - 2. Revêtements multicouches**
3. Conclusion

- Loi de Bragg au 1er ordre

$$\lambda = 2dn_{eff} \sin \theta$$

- Dans la fenêtre de l'eau
 - Proche incidence normale $\rightarrow d \approx \lambda/2$
 $\rightarrow$ épaisseur des couches **< 1 nm!**
 - Matériaux : Cr/Sc

Seuil L du Sc : $h\nu = 398.7 \text{ eV} / \lambda = 3.11 \text{ nm}$

- Assez faibles réflectivités!

14.5% near-normal incidence reflectance of Cr/Sc x-ray multilayer mirrors for the water window

F. Erriksson et al., Opt Lett. 2003 Dec 15;28(24):2494-6

Progress in short period multilayer coatings for water window applications

E.M. Gullikson et al., conférence PXRMS (Japon, 2006)

Réflectivité de 32% (10° incidence, proche seuil Sc) ; non publié!

- Influence de la qualité des interfaces

Interface parfaite

Interface avec rugosité

Interface avec interdiffusion

Simulation

Pulvérisation cathodique magnétron : MP800S (Plassys)

- 4 cibles (2DC, 2RF)
- Pression résiduelle $\leq 10^{-8}$ mbar
- Pression de travail entre 0.6 et 10mTorr
- Gaz : Ar, N₂, O₂

Réflectomètre X rasant (Bruker Discover D8)

- Source Cu K- α (0.154nm – 8keV)
- Mesure θ - 2θ
 - épaisseurs, rugosités

- Dépôts Cr/Sc
 - Simples
 - Avec ajout de couches barrières en B_4C
 - Avec ajout d'azote pendant le dépôt du Cr
 - Avec les couches barrières en B_4C **ET** la nitruration du Cr

- Résultats des multicouches contenant du Cr nitruré

200 périodes
sans barrière

- Résultats des multicouches contenant du Cr nitruré

- Résultats des multicouches contenant du Cr nitruré

- Résultats des multicouches contenant du Cr nitruré

- Résultats des multicouches contenant du Cr nitruré

Période : 1.565 nm, rugosité moyenne $\approx 4 \text{ \AA}$

- Répétabilité
 - Même longueur d'onde réfléchie pour les deux miroirs!
- Uniformité
 - $\pm 0.15\%$ sur toute la surface du miroir ($\varnothing 84$ mm pour le primaire)

- **Gradient latéral de période** pour le miroir secondaire

Bande passante angulaire

Variation de l'angle d'incidence

- Design
- Multicouches
 - Étude des matériaux
 - Étude uniformité et gradient
- Mécanique
- Polissage et métrologie des surfaces
- Métrologie au LCF
- Métrologie X

À faire

À faire

À faire

Merci pour votre attention!

Équipe XUV & Surfaces Optiques

Frank DELMOTTE
Sébastien DE ROSSI
Raymond MERCIER
Evgueni MELTCHAKOV
Marc ROULLIAY
Arnaud JÉRÔME
Françoise VARNIÈRE
Françoise BRIDOU
Bruno PARDO
Maëli DELHINGER

Atelier d'optique de précision

Sophie COUMAR et Christian BEURTHE

Atelier de mécanique

André GUILBAUD